



**Arbeitsanweisung Nr. 9 W ALFO-POX Industrie-Versiegelungen,
wasserverdünnbar, dampfdiffusionsfähig,
geruchsarm, umweltschonend**

Klein- Gebinde:	Bindemittel	5,-- kg		
	Härter	5,-- kg		
	Gesamt	10,--kg	Gesamtpreis:	80,-- €, netto
			Grundpreis:	8,-- €/kg

reicht für ca. 25 qm bei 2-maligem Anstrich
sehr ergiebig, Bei Verarbeitung + 5 % Wasser zugeben



- Einsatzgebiete:** Beton-, Zement-, Magnesit- u. Anhydrit-Estriche sowie Hartasphalt in Industrie und Gewerbe mit leichtem bis mittleren Beanspruchungsbereich.
- Oberfläche:** seidenglänzend/seidenmatt, diffusionsfähig
- Lagerung:** kühl u. trocken, frostfrei ca. 8 Monate
Vor Verarbeitung Werkstoff bei +20° C lagern.
- Eigenschaften:** gute Abriebfestigkeit, widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen. Im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen, schwache Säuren, Mineralöle, Fette,
- Grundierung:** Magnesit-, Holzestriche-, restfeuchte Untergründe mit **Nr. 8 W ALFO-POX** Kunststoff. Zement-, Asphaltflächen können auch mit **Nr. 11 ALFO-POX** Kunststoff grundiert werden.
- Grundierung:** **Nr. 8 W ALFO-POX Kunststoff-Grundierung**
wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei, farblos
Bindemittel 100 gr./ %
Härter + 100 gr./ %
Homogen mischen, mit Malerwalze gleichmäßig auftragen. Bei stark saugenden Untergründen kann zu besserer Verarbeitung noch kalkfreies Wasser zugemischt werden.
Verarbeitungszeit: innerhalb 60 Minuten
- Mischung:** **Nr. 9 W Bindemittel 100 gr/ %**
Nr. 9 W Härter +100 gr/ %
+ Wasser + 10 gr/ % mit langsam laufendem Rührwerk ca. 5 Min.
intensiv mischen, umtopfen, nochmals gründlich mischen, dann gebrauchsfertig
- als Grundierung:** **Nr. 9 W ALFO-POX** bei schwach saugenden Untergründen
Mischung wie vorstehend zuzügl. ca. 15 - 20 % Wasser
- Topfzeit:** **ca. 45 Minuten bei + 20° C**
Höhere Temp. verkürzen, niedrigere verlängern die Topfzeit



- Versiegelung:** mit Walze oder Pinsel
zu große Schichtdicken vermeiden. Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase **für gute Be- und Entlüftung sorgen.**
- Verbrauch:** ca. 200 - 250 gr/qm/Anstrich,
2. Anstrich innerhalb 24 Stunden
- Temperatur:** bei Verarbeitung Werkstoff u. Untergrund min. +12° C / +30° C.
relative Luftfeuchte unter 80%.
- Aushärtung:** nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belastbar
nach 7 Tagen voll belastbar
- Reinigung:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser, warmem Seifenwasser oder Universalverdünner reinigen.
- Schutzmaßnahmen** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer ALFO-POX Materialien sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Gefahrenhinweise u. Sicherheitsratschläge lt. Gebindetext, Sicherheitsdatenblatt und UVV der BG beachten.

Transport Nr. 8 W + Nr. 9 W Bindemittel + Härter:

	GGVS/E/ADR	VBF	Entzündlich
Bindemittel	Kl. 9 Ziffer 11 C	entfällt	nein
Härter	entfällt	entfällt	nein