



Arbeitsanweisung Nr. 9 W ALFO-POX Industrie-Versiegelungen, wasserverdünnbar, dampfdiffusionsfähig, geruchsarm, umweltschonend

Einsatzgebiete: Beton-, Zement-, Magnesit- u. Anhydrit-Estriche sowie Hartasphalt in Industrie und Gewerbe mit leichtem bis mittleren Beanspruchungsbereich.

Oberfläche: seidenglänzend/seidenmatt, diffusionsfähig

Lagerung: kühl u. trocken, frostfrei ca. 8 Monate
Vor Verarbeitung Werkstoff bei +20° C lagern.

Eigenschaften: gute Abriebfestigkeit, widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen. Im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen, schwache Säuren, Mineralöle, Fette,

Grundierung: Nr. 9 W ALFO-POX bei schwach saugenden Untergründen + 20 - 30 % Wasser Magnesit-, Holzestriche-, restfeuchte Untergründe mit Nr. 8 W ALFO-POX Kunststoff. Zement-, Asphaltböden können auch mit Nr. 11 ALFO-POX Kunststoff grundiert werden.



Nr. 9 W Bindemittel 100 gr/ %
+ Härter + 100 gr/ %
+ Wasser + 10 gr/ % mit langsam laufendem Rührwerk intensiv mischen, umtopfen, nochmals mischen und verarbeiten

Topfzeit: **ca. 40 Minuten bei + 20° C**
 Höhere Temp. verkürzen, niedrigere verlängern die Topfzeit

Versiegelung: mit Walze oder Pinsel
 zu große Schichtdicken vermeiden. Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase **für gute Be- und Entlüftung sorgen.**

Verbrauch: ca. 200 gr/qm/Anstrich,
 2. Anstrich innerhalb 24 Stunden ohne Zwischenschliff möglich.
 Über 24 Std. mit feinem Zwischenschliff

Temperatur: bei Verarbeitung Werkstoff u. Untergrund min. +12° C / +30° C.
 relative Luftfeuchte unter 80%, auf gute Belüftung achten.

Aushärtung: nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belastbar
 nach 7 Tagen voll belastbar

Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser, warmem Seifenwasser oder Universalverdünner reinigen.

Schutzmaßnahmen Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer ALFO-POX Materialien sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
 Gefahrenhinweise u. Sicherheitsratschläge lt. Gebindetext, Sicherheitsdatenblatt und UVV der BG beachten.

Transport Nr. 8 W + Nr. 9 W Bindemittel + Härter:

	GGVS/E/ADR	VBF	Entzündlich
Bindemittel	Kl. 9 Ziffer 11 C	entfällt	nein
Härter	entfällt	entfällt	nein