

Arbeitsanweisung

ALFO-POX Beschichtung 3 bis 5 mm

für zementgebundene Untergründe.

Ausführliche Arbeitsanweisung liegt jeder Lieferung bei.

Günstige Verarbeitungstemperaturen: + 15° bis + 25° C.

Sie erhalten das ALFO-POX Kunststoff-Material in handlichen Gebindegrößen. Komp. A und B müssen nur zusammengeschüttet werden. Dadurch entfällt ein Abwiegen auf der Baustelle.

1. Arbeitsgang



Vorarbeiten: Untergrund gründlich reinigen, fettfrei, trocken, Oberfläche anschleifen, strahlen usw. Fehlstellen vorab verspachteln

Grundierung: Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Kunststoff, 2-Komp.
Materialverbrauch. ca. 300 gr/qm

Bindemittel und Härter je nach Gebindegröße zusammengießen gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit Moosgummiwischer gleichmäßig abziehen, verteilen

2. Arbeitsgang am nächsten Tag



Rakel mit Abstandhalter



Stachelwalze für Verlauf



oder Flachspachtel zum Nachglätten

Beschichtung Nr. 13 ALFO-POX Beschichtung 3 mm

Verbrauch: ca. 3.000 gr/qm/Kunststoff oder 5.500 gr/qm Gesamtmenge

Rezepturbeispiel:

Bindemittel 12,50 kg

Härter + 2,50 kg

Quarzgranulat + 8,-- bis 9,-- kg (je nach Schichtstärke und Remperatur)

Material gründlich mischen, umtopfen nochmals mischen und auf vorbereitete Bodenfläche ausgießen. Mit ALFO-Stifterakel gleichmäßig abziehen. Oberfläche wahlweise mit Stachelwalze überrollen oder mit Flachspachtel nachglätten. Alle Werkzeuge werden mit Stielhalter geliefert. Die Arbeiten können damit im Stehen ausgeführt werden.

Auf Wurfweite von ca. 1,50 mtr. können in die frische Beschichtung Farbchips eingestreut werden.

Je nach Durchlasshöhe der Stifte können unterschiedliche Belagstärken ausgeführt werden.

Werkzeuge: Bohrmaschine mit Rührquirl ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
Moosgummiwischer ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
ALFO-Stiftespachtel ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
ALFO-Stachelwalze ALFOSHOP Rubrik Werkzeuge
Klebestreifen, Handschuhe ALFOSHOP Rubrik Zubehör

Beachten: Hinweise auf den Gebinden beachten, insbesondere die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge. Sicherheitsdatenblätter liegen der Lieferung bei oder werden per mail zugesandt.

Im Übrigen gelten die Vorschriften und Schutzvorschriften der chem. Industrie sowie die allgemeinen Verarbeitungs-Richtlinien im Umgang mit Epoxid Harzen, Härten, Lösungsmitteln.