



Arbeitsanweisung **Nr. 11 ALFO-POX Injektions-Grundierung**

Alle Flächen: sauber, staubfrei, trocken

Anwendung: **für Betonboden, Zementestriche**
als Grundierung vor ALFO-POX Beschichtungen, Versiegelungen
zur Verfestigung von porösen Oberflächen

Resultat: staubfreie Oberfläche
erhöhte Abriebfestigkeit
Porenverschluss

1xmaliger Auftrag = Imprägnierung
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann die Oberfläche
unterschiedliche und unregelmäßige Glanzgrade aufweisen.

Materialverbrauch: ca. 250 - 300 gr/qm
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



Mischung: Bindemittel/Harz 5,-- kg (100 %)
 Härter + 2,-- kg (+40 %)

Harz + Härter mit langsam laufendem Rührwerk
gründlich mischen

Applikation: fertig gemischtes Material auf Fläche aufgießen
und mit Moosgummiwischer oder mit Walze gleichmäßig
porenfrei auftragen.

Topfzeit: ca. 20 Minuten

Begehbar: nach ca. 12 Stunden bei + 20°C.

Belastbar: nach 2 Tagen bei + 20° C.

Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner
reinigen.

Nützliches: Gummischieber ALFO-SHOP Rubrik Werkzeuge
 Handschuhe ALFO-SHOP Rubrik Zubehör